

# KVALITEEDIKIRJELDUS

Katva osa moodud: 1200 x 600 x 9mm; 2480 x 290 x 9mm  
Mõõtude tolerants: +/- 0,5 mm nii laiusele kui ka pikkusele, diagonaalide +/- 0,5mm

Puidu kasvuiseärasused	Breeze		Storm
	viimistlemata, valge, helepruun	tumepruun	kõik viimistlused
Tooni erinevus (paneelide lõikes)	Lubatud	Lubatud	Lubatud
Väärsäsiikiired*	Lubatud	Lubatud	Lubatud
Oksakohad	Lubatud elusad oksad** ≤Ø 10 mm	Lubatud elusad oksad ≤Ø 20 mm kuni 3 k/m <sup>2</sup>	Lubatud
Malts - ja väärülipuit*** ühel paneelil	Ei ole lubatud	Ei ole lubatud	Lubatud
Pinnapraad	Ei ole lubatud	Ei ole lubatud	Lubatud - pahteldatud
Välja kukkunud oksakohad	Ei ole lubatud	Ei ole lubatud	Lubatud - pahteldatud tumeda pahtliga

\* **Väärsäsiikiired** Mitmetel puiduliikidel esineb väärsäsi (kask, vaher, lepp, paju), mis tekib seenkahjustuse tagajärjel – see on nende puiduliikide loomulik/looduslik osa. See puidu osa meenutab värvuselt (helepruunist – mustani) ja pehmuselt säsi (eriti iseloomulik kasele). Väärsäsiikiired näevad välja kui ebakorrapärased ca 2-4 mm laiad ja kuni ca 100 mm pikkused triibud, mis asetsevad puidu pinnal hajali. Kasel nimetatakse väärsäsiikiiri rahvapäraselt “juusteks”.

\*\* **Elus oks** Ümbritseva puiduga kokku kasvanud terved oksad mis on ühtlase (valdavalt tumedama) tooniga.

\*\*\* **Väärülipuit** Tüve sisemine osa, mis on erineva (tumedama) värvusega. Esineb sageli puiduliigil, mille malts- ja/või lülipuidul puudub märgatav värvuse erinevus. Värvus on tingitud looduslikest põhjustest nagu külm kliima või rasked kasvutingimused. Kasel nimetatakse väärülipuitu rahvapäraselt “punasüdamikuks”(pruunsüdamikuks).